

Resina puente de unión para morteros y yesos NAZZA

DESCRIPCIÓN:

Resina puente de unión para morteros y yesos tipo resina acrílica en base agua que ayuda y mejora la adherencia de todo tipo de morteros cementosos.

USOS:

- Como puente de unión para morteros, tanto hechos en obra, como secos o predosificados.
- Como puente de unión para morteros yesos, escayolas.
- Uniones del tabique con pilares.
- Capa de adherencia para enfoscados.
- Capa de adherencia para enlucidos.

SUPERFICIES DE USO:

- Hormigones.
- Fibrocemento.
- Ladrillo.
- Todo tipo de morteros

CARACTERÍSTICAS/VENTAJAS:

- Excelente adherencia sobre todo tipo de soportes porosos.
- Ofrece un excelente anclaje para las capas de morteros que se apliquen sobre el mismo.
- Buenas propiedades mecánicas: gran dureza y resistencia.
- Producto monocomponente.
- Aplicable tanto en exterior como interior sobre superficies verticales y horizontales.
- Transpirable al vapor de agua.
- Producto al agua no inflamable y de fácil aplicación
- Tiempo abierto amplio.
- Aporta gran cohesión y evita el arrastre de árido y la disgregación
- Posibilidad de aplicarlo con cierta humedad.
- Alto tiempo de pegajosidad, facilitando el trabajo de terminación, sin necesidad de continuar los trabajos de forma inmediata.

PROPIEDADES FÍSICAS:

Sólidos en peso	40 +/-2 %
Peso específico:	1,020 + 0,050 Kg/l

DATOS DE APLICACIÓN:

Temperatura de trabajo:	Entre 5 y 30 °C
Rendimiento teórico	0,15 Kg/m2 (según soporte)
Diluyente/limpieza:	Agua

TRATAMIENTO DEL SOPORTE:

Se debe aplicar sobre soportes sanos y limpios exentos de suciedad y grasas, sin partículas sueltas, restos de desencofrantes o restos de otros oficios. El soporte puedes estar ligeramente húmedo, pero no encharcado. Este producto no es adecuado para las uniones con funciones estructurales.

MODO DE EMPLEO:

El producto se suministra para aplicación al uso pero se recomienda agitar antes de usar. Se puede aplicar con brocha, rodillo de pelo duro o pistola, dejando una película continua. Una vez aplicada la imprimación se debe continuar con la siguiente capa de mortero o yeso entre media hora y 48h. Pasado este tiempo se corre el riesgo que en la superficie se deposite demasiada suciedad y provoque una pérdida de adherencia.

PRESENTACIÓN:

Envasado: Se presenta en envases de 5 y 25 Kg .

ALMACENAMIENTO:

Deberá almacenarse en su envase original debidamente cerrado, durante un periodo no superior a 1 año y a una temperatura entre 5 y 25°C y en lugar seco y resguardado de heladas.



Resina puente de unión para morteros y yesos NAZZA

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA:

Consultar ficha de seguridad.

Nazza no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha. Los datos reseñados están basados en nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.