

EUROFIJADOR INCOLORO

DESCRIPCIÓN

Fijador y endurecedor al agua basado en una emulsión coloidal que deja una superficie con una ligera pegajosidad residual.

CARACTERÍSTICAS

La naturaleza de la emulsión y su pequeño tamaño de partícula le confiere unas propiedades notables en términos de penetración y adhesión. Estas cualidades le permiten ser utilizado en condiciones muy diversas como imprimación de consolidación, de adhesión previa aplicación de pinturas plásticas o como sub-capa de revestimiento de suelos.

Mejora la adherencia de los productos de acabado y favorece la uniformidad de acabado al regular la absorción sobre soportes irregulares.

APLICACIONES

- Especialmente indicado como capa de fondo en todo tipo de sistemas de pintado con productos base agua en superficies interiores y exteriores de hormigón, mortero, prefabricados, yeso, escayola, cartón-yeso, etc...
- Para reforzar todo tipo de piedras absorbentes y superficies caleadas o arenosas.
- Consolidante de superficies con problemas de disgregación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Naturaleza	Acrílica
Diluyente	Agua
Aspecto	Líquido lechoso
Color	Antes de aplicar: Translúcido Después de secar: Incoloro
Materia fija en peso (UNE EN ISO 3251)	26.6%
Densidad (UNE-EN ISO 2811)	1.01 kg/L
COV	1 g/l (valor máximo 40 g/l).
Rendimiento (UNE-EN 13300)	Al uso: 5 m ² /L Diluido 4 partes con agua: 20 m ² /L
Tiempos de secado	Al tacto: ½ a 1 hora según temperatura y humedad. Intervalo de repintado: 12 horas.

*Las especificaciones técnicas pueden variar en función del soporte, humedad o temperatura.

PRECAUCIONES

Aplicar a una temperatura ambiental comprendida entre 5°C y 35°C, y con una humedad relativa inferior al 80%. La temperatura de la pintura y de la superficie debe encontrarse entre estos límites. No aplicar si se prevén lluvias, con humedad elevada, con fuerte viento lateral o en zonas con previsión de rocío.

EUROFIJADOR INCOLORO

TRATAMIENTO DEL SOPORTE

El soporte debe encontrarse limpio, seco, libre de grasas o contaminantes, sin elementos sueltos y exento de zonas afectadas por biodegradación que impidan el correcto anclaje, o afecten a la durabilidad del sistema de pintado.

Superficies nuevas de hormigón: Dejar fraguar completamente el hormigón (28 días mínimo). Eliminar la lechada de fraguado, sales solubles, polvo, grasa, aceite y otros contaminantes mediante procedimientos mecánicos o manuales.

Como fijador de fondos: Eliminar desconchados y partículas sueltas mediante rascado y cepillado.

Como imprimación puente sobre superficies poco porosas: Limpiar y desengrasar con agua y detergente, enjuagar y dejar secar

Sobre otros tipos de soportes: Debe comprobarse previamente la solidez y anclaje de la pintura, así como diagnosticar la naturaleza del soporte con el fin de evitar posibles incompatibilidades. Eurotex no puede garantizar el comportamiento de la pintura sobre productos ajenos.

MODO DE EMPLEO

Realizar la aplicación utilizando brocha, rodillo o pistola sin aire "Airless" previa homogeneización del producto y dilución correspondiente. La dilución del producto y limpieza de equipos y herramientas, puede llevarse a cabo utilizando agua de red antes de que la pintura seque. Una vez seco, se deberá utilizar disolvente de limpieza.

Aplicación del producto:

- Remover para homogeneizar el producto.
- Para fijar fondos, diluir con agua en la proporción 1 parte de **Eurofijador** y 4 partes de agua. En caso de ser necesaria la aplicación de una segunda mano, diluir en proporción 1:3.
- Sobre superficies nuevas de cartón-yeso (pladur): aplicar una mano de **Eurofijador incoloro Eurotex** diluido en proporción del 50% con agua para facilitar la aplicación y regularizar la capacidad de absorción del soporte.
- Como imprimación puente, aplicar el producto al uso o diluir con agua en la proporción 1 parte de **Eurofijador** por 1 parte de agua.

ALMACENAMIENTO

Conservar en sus envases originales convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol. La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas ambientales de entre 5°C y 35°C es de 24 meses.

CÓDIGOS DE PRODUCTO

30501 - Eurofijador incoloro 15L	30502 - Eurofijador incoloro 4L
30503 - Eurofijador incoloro 750 ml	

EUROFIJADOR INCOLORO

TRATAMIENTO DE RESIDUOS

Para crear la menor carga posible para el medio ambiente, se deben seguir las siguientes instrucciones:

- Agua de limpieza procedente del lavado de rodillos y brochas (base agua): El agua de limpieza que contiene la pintura diluida debe considerarse como un residuo doméstico, que debe eliminarse a través del centro de recogida de residuos de su comunidad local. De forma alternativa, se puede esperar hasta que el agua se haya evaporado y desechar el recipiente con la pintura seca en un centro de tratamiento de residuos domésticos.
- Brocha/ Rodillo base agua: Se debe dejar secar completamente la brocha o el rodillo y/o eliminar como basura doméstica.
- Disolvente de limpieza procedente del lavado de rodillos y brochas (base disolvente): El recipiente con el disolvente de limpieza se debe llevar al punto limpio o de recogida de residuos contaminantes.
- Envases usados: El recipiente con la pintura restante debe cerrarse herméticamente y si se va a desechar llevarlo a su punto de recogida de residuos local, donde las pinturas sobrantes se eliminarán correctamente como residuos (base agua). En el caso de que la composición de la pintura contenga disolventes, se deberá tratar como residuo peligroso y llevar a un punto limpio donde procesen la pintura de manera segura.

TRATAMIENTO DE UTENSILIOS COMO BROCHAS Y RODILLOS

- Proceso de pintado en varios días:

BROCHA: Cuando el proceso de pintado dure varios días, se recomienda no limpiar la brocha de un día para otro. Se deben guardar estos utensilios cargados de pintura en un recipiente de vidrio hermético en caso de pinturas al disolvente y papel film en caso de pinturas al agua. Al día siguiente se puede retomar el proceso de pintura. Los residuos de pintura que hayan quedado depositados en el recipiente o film se debe dejar secar completamente antes que se pueda desechar como basura doméstica normal en pinturas al agua y en el caso de pinturas al disolvente (siguiendo la indicación de las Ficha De Seguridad) llevarse a un punto verde de recogida.

RODILLO: El rodillo manchado se almacena a temperatura ambiente en un recipiente de vidrio hermético en el caso de pinturas al disolvente y bolsa de plástico hermética para pinturas al agua y puede mantenerse en buenas condiciones durante unos días. La pintura de la bolsa de plástico debe secarse completamente antes de desecharla como basura doméstica normal en el caso de pinturas al agua, y en el caso de pinturas al disolvente (y siguiendo la indicación de las Ficha De Seguridad) llevarse a un punto verde de recogida si así lo requiriese.

* En el caso de usar productos bicomponentes, consultar con el Departamento de Calidad.

- Tras la finalización del proceso de pintado, se aconseja retirar la mayor cantidad posible de producto de las brochas y rodillos en la lata de pintura original antes de limpiarlos.

*Nunca vacíe los restos de pintura en desagües o cursos de agua.

EUROFIJADOR INCOLORO

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Consultar la ficha de seguridad.

Eurotex garantiza que la calidad del producto cumple con las especificaciones técnicas en vigor en el momento de su producción. En caso de no conformidad por el estado del producto, el cliente podrá presentar un comunicado por escrito en un plazo no superior a 5 días desde la detección del defecto, siempre que no se haya sobrepasado la fecha de caducidad, acompañado del envase original y el número de lote para una correcta trazabilidad.

Los datos proporcionados en esta ficha están basados en nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico del producto en circunstancias concretas, siendo únicamente de carácter orientativo y no eximiendo al usuario final de la comprobación e idoneidad del producto o del soporte antes de su uso o aplicación. **Eurotex** no se hace responsable de la aplicación de sus productos, en ningún caso, si estos no han sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha, limitándose únicamente la responsabilidad de **Eurotex** a los posibles daños atribuidos exclusivamente a los productos suministrados debido a defectos de fabricación de los mismos. Es responsabilidad de la dirección facultativa, responsables de obra, empresa aplicadora o demás sujetos que intervengan en la aplicación/uso el producto o ejecución del sistema, la comprobación del buen estado del producto antes de su uso, atendiendo además a las condiciones tanto ambientales como de soporte, así como identificar posibles patologías de la obra en cuestión que puedan afectar a la correcta aplicación del producto o durabilidad estimada del sistema.

El departamento técnico de **Eurotex**, establece valores en las especificaciones técnicas de cada producto en base a normas UNE o cualquier otra aplicable en cada caso, atendiendo a las condiciones de humedad, temperatura, de soporte etc..., siendo no exigibles reclamaciones por la obtención de resultados en ensayos realizados en condiciones diferentes a las estipuladas en dicha norma.

Este documento prevalecerá sobre cualquier versión anterior. **Eurotex** se reserva el derecho a la modificación o actualización de este documento en cualquier momento como resultado de su experiencia práctica y el desarrollo continuo del producto.