



FICHA TÉCNICA

PRODUCTO: MARCALÍNEAS EN SPRAY.

COLORES DISPONIBLES.

Blanco, Amarillo, Azul, Rojo, Verde.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

ENVASE:	1000 c.c. en aerosol
CONTENIDO:	750 ml.
TIPO DE RESINA:	Acrílica / Cetónica.
SOLUBILIDAD:	Soluble en hidrocarburos aromáticos, ésteres y cetonas.
PRESIÓN:	3,4 a 3,6 bar a 20° C.
DENSIDAD:	1,15 a 1,30 gr/ml según color.
SÓLIDOS:	De 48% a 56% según color.
SECADO AL TACTO:	De 20' a 25' a 20° C según superficie. Completamente seco en 24 horas.

* COV <840 gr/lit. según R.D. 227/2006.

FORMA DE USO: Se utiliza en posición invertida con un aplicador (carro marca líneas, que dispone de un manual de uso). Para evitar su obturación una vez terminado su uso poner el envase hacia arriba y apretar la boquilla hasta que sólo salga propelente.

RENDIMIENTO TEÓRICO: Dependiendo de la superficie a pintar: de 55 a 65 metros lineales de 7,5 cm de ancho, de 41 a 48 metros lineales de 10 cm de ancho y de 34 a 40 metros lineales de 12 cm de ancho.

APLICACIÓN: Esmalte acrílico de secado rápido y acabado de larga duración.. Uso interior y exterior. Producto adecuado para pintar sobre un amplio campo de superficies, hormigón, asfalto, madera, estructuras metálicas, etc.

PRECAUCIONES: Inflamable. Recipiente a presión. Proteger de los rayos solares y no exponerlo a temperaturas superiores a 50° C. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. No vaporizar hacia una llama incandescente.

FELTON SPRAY, S.L.

Avda. Can Sucarrats, 102 · Pol. Ind. Cova Solera · 08191 RUBI (Barcelona)
Tel.: 93 588 30 61 · Fax: 93 588 30 60 · e-mail: felton@felton.es · <http://www.felton.es>
Registro Mercantil de Barcelona. Tomo 23324. Folio 95. Hoja B-51003. Inscripción Sexta - N.I.E. B-08907032