



## FICHA TÉCNICA

**PRODUCTO: BARNIZ MATE/SATINADO ACRÍLICO TRANSPARENCIA AGUA**

### **CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS.**

ENVASE:	520 c.c. en aerosol
CONTENIDO:	400 ml
RENDIMIENTO:	1,8 m <sup>2</sup> a 2,2 m <sup>2</sup> según superficie 0,9 m <sup>2</sup> a 1,1 m <sup>2</sup> según superficie
DENSIDAD:	0,90 ± 0,2 gr/ml
VISCOSIDAD:	27" CF2 a 20° C
SÓLIDOS EN %:	31 ± 2
LIGANTE:	Acrílico / Cetónico
COLOR:	Incoloro
ASPECTO:	Mate/Satinado
SECADO AL TACTO:	De 6' a 8' a 20° C
PRESIÓN:	3,4 ± 0,2 bar a 20° C
PROPELENTE:	Eter dimetílico

- COV <840 gr/lit según R.D. 227/2006.

**APLICACIÓN:** Puede aplicarse sobre una gran variedad de superficies: madera, hierro, vidrio, cerámica, cartón, etc...

**INSTRUCCIONES DE USO:** Limpie y desengrase bien el objeto a pintar. Agite el envase fuertemente en posición invertida hasta después de un minuto de empezar a oírse el ruido del mezclador.

Pinte con el envase en posición vertical en pasadas rápidas y finas a una distancia de 30 cm. Deje secar cada capa (unos 3 minutos) Evite pintar a pleno sol y en locales muy fríos o polvorientos.

Al finalizar el pintado, invierta el bote y pulverice unos segundos en esta posición, hasta que deje de salir pintura por el difusor, evitando así la obstrucción de este.

**PRECAUCIONES:** Inflamable. Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50° C. No perforar ni quemar, incluso después de usado. No vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición – No fumar. Manténgase fuera del alcance de los niños. Usar mascarilla. Utilizar en lugares ventilados. No contiene plomo ni metales pesados.

#### **FELTON SPRAY, S.L.**

Avda. Can Sucarrats, 102 • Pol. Ind. Cova Solera • 08191 RUBI (Barcelona)  
Tel.: 93 588 30 61 • Fax: 93 588 30 60 • e-mail: [felton@felton.es](mailto:felton@felton.es) • <http://www.felton.es>  
Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 23324, Folio 95, Hoja B-51003, Inscripción Sexta – N.I.F. B-08907032