FICHA TÉCNICA

PRODUCTO: BARNIZ SINTÉTICO EN SPRAY (INCOLORO)

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS.

ENVASE:	520 c.c. y 270 c.c. en aerosol.
CONTENIDO:	400 ml. y 200 ml.
RENDIMIENTO:	De 1,8 m2 a 2,2 m2 según aplicación. De 0,9 m2 a 1,1 m2 según aplicación.
DENSIDAD:	0,93 ± 0,05 grs./ml.
VISCOSIDAD:	27" ± 2 CF2 a 20ºC.
SÓLIDOS EN PESO DEL PRODUCTO:	30% ±5
LIGANTE:	Alquídico / Cetónico.
COLOR:	Incoloro
ASPECTO:	Brillante / Satinado / Mate.
SECADO AL TACTO:	De 6' a 10' a 20º C.
PRESIÓN:	3,5 bar a 20º C.
PROPELENTE:	Eter dimetílico.

*COV <840 gr/lt. Según RD. 227/2006

APLICACIÓN: Puede aplicarse sobre una gran variedad de superficies: madera, hierro, vidrio, cerámica, cartón, etc...

INTRUCCIONES DE USO: Limpie y desengrase bien el objeto a pintar. Agite el envase fuertemente en posición invertida hasta después de un minuto de empezar a oírse el ruido del mezclador.
Pinte con el envase en posición vertical en pasadas rápidas y finas a una distancia de 30 cm. Deje secar cada capa (unos 3 minutos) Evite pintar a pleno sol y en locales muy fríos o polvorientos.
Al finalizar el pintado, invierta el bote y pulverice unos segundos en esta posición, hasta que deje de salir pintura por el difusor, evitando así la obstrucción de este.

FELTON SPRAY, S.L.
Avda. Can Sucarrats, 102 · Pol. Ind. Cova Solera · 08191 RUBI (Barcelona)
Tel.: 93 588 30 61 · Fax: 93 588 30 60 · e-mail: felon@felton.es · http://www.felton.es
Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 23324, Folio 95, Hoja B-51003, Inscripción Sexta – N.I.F. B-08907032