



FICHA TÉCNICA

PRODUCTO: ESMALTE ACRÍLICO EN SPRAY COLORES RAL

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS.

ENVASE:	520 c.c. en aerosol.
CONTENIDO:	400 ml.
ACABADO:	Brillante y Mate.
RENDIMIENTO:	De 1,8 m ² a 2,2 m ² según superficie.
DENSIDAD:	0,90 gr/ml – 1,00 gr/ml según color
VISCOSIDAD:	40" ± 3 Copa Ford2 a 20° C
SÓLIDOS DEL PRODUCTO:	36% - 39% según color
LIGANTE:	Acrílico mono componente al disolvente
SOLUBILIDAD:	Soluble en hidrocarburos, esteres y cetonas.
SECADO AL TACTO:	5'-10' a 20° C.
SECADO TOTAL:	24 horas
REPINTADO:	4 horas
PRESIÓN:	3,6 ± 0,2 bar a 20° C.
PROPELENTE:	Eter dimetílico.
VIDA DEL PRODUCTO:	Superior a 5 años almacenado correctamente.

APLICACIÓN: Producto adecuado para aplicar en un amplio campo de superficies, sobre metal, cemento, hormigón, madera, tanto para interior como exterior, también se puede utilizar como protección y mantenimiento de maquinaria e instalaciones industriales. Buena resistencia a ambientes marinos y medios corrosivos. Para superficies de hierro situadas a la intemperie aplicar primero una imprimación.

INSTRUCCIONES DE USO: Limpie y desengrase bien el objeto a pintar. Agite el envase fuertemente en posición invertida hasta después de un minuto de empezar a oírse el ruido del mezclador. Pinte con el envase en posición vertical en pasadas rápidas y finas a una distancia de 20-30 cm. Deje secar cada capa (unos 3 minutos) Evite pintar a pleno sol y en locales muy fríos o polvorientos. Al finalizar el pintado, invierta el bote y pulverice unos segundos en esta posición, hasta que deje de salir pintura por el difusor, evitando así la obstrucción de este.

PRECAUCIONES: Inflamable. Recipiente a presión. Proteger de los rayos solares y no exponerlo a temperaturas superiores a 50° C. No perforar ni incinerar, incluso después de su uso. No vaporizar hacia una llama o cuerpo incandescente. Úsese únicamente en lugares bien ventilados

FELTON SPRAY, S.L.

Avda. Can Sucarrats, 102 • Pol. Ind. Cova Solera • 08191 RUBI (Barcelona)
Tel.: 93 588 30 61 • Fax: 93 588 30 60 • e-mail: felton@felton.es • <http://www.felton.es>
Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 23324, Folio 95, Hoja B-51003, Inscripción Sexta – N.I.F. B-08907032