



Ficha Técnica: Expocolor 1968

DESCRIPCIÓN

Esmalte Alquídicco al disolvente de gran adherencia y secado rápido. Gran dureza y flexibilidad.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ENVASE: 270 cc - 520 cc

CONTENIDO: 200 MI - 400 MI

ACABADO: Brillante Mate Satinado

DENSIDAD: 0,94 a 1,1 Gr/MI

VISCOSIDAD: 15" CF4 22°C

SÓLIDOS EN PESO: 45% +/- 5%

COLORES DISPONIBLES: Ver Carta de Colores

TIPO DE LIGANTE: Alquídicco Cetónico

SECADO AL TACTO: 15' - 20' 22°C

SECADO TOTAL: 60' 22°C

RENDIMIENTO TEÓRICO (pintado en contínuo): 2,2 +/- m2 aerosol 400 ml (según superficie)

REPINTADO: 24 Horas

PROPELENTE: DME

PRESIÓN: 3,6 Bar a 20°C

APLICACIONES

Indicado como producto de acabado. Ideal para trabajos de bricolaje y profesionales sobre diferentes sustratos, metal, madera, acero, piedra, etc. Sobre superficies férreas, aplicar una imprimación anti-oxidante previamente. Agitar el envase 1 minuto después de oír el agitador mezclador. No aplicar en condiciones de temperaturas inferiores a 8°C.

PRECAUCIONES

Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. Aerosol extremadamente inflamable. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50° C/122° F.

La información contenida en esta ficha se basa en nuestros conocimientos a fecha de la última versión. Los usuarios deben verificar la idoneidad de la información proporcionada de acuerdo con cada uso específico del producto. Este documento no se debe considerar como una garantía de ninguna propiedad específica del producto. El uso del producto no está sujeto a nuestro control directo; por consiguiente los usuarios deben, bajo su propia responsabilidad, cumplir con las leyes y normas actuales de salud y seguridad. El productor no acepta responsabilidades derivadas de usos indebidos.

FELTON SPRAY, S.L.

Avda. Can Sucarrats, 102 · Pol. Ind. Cova Solera · 08191 RUBI (Barcelona)
Tel: 93 588 30 61 · Fax: 93 588 30 60 · e-mail: felton@felton.es