

NOVELTEX SEDA VINÍLICA

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica basada en un alto contenido de copolímeros vinílicos insaponificables en emulsión acuosa, con pigmentos y extenders especialmente seleccionados que le confieren una excelente durabilidad, brochabilidad, cubrición y blancura sobre paramentos ejecutados con todo tipo de materiales (hormigón, cemento, ladrillo, fibrocemento, etc...), obteniendo de esta forma un acabado liso de máxima calidad que a su vez ayuda a disimular pequeñas imperfecciones del soporte.

CARACTERÍSTICAS

- Excelente inalterabilidad de brillo y blancura.
- Película totalmente impermeable al agua.
- Extraordinaria resistencia al envejecimiento.
- Excelente blancura, buena cubrición y fácil aplicación.
- Resistencia química a soportes no excesivamente alcalinos y a ambientes agresivos.
- Extraordinaria lavabilidad. Película resistente a la abrasión.
- Gran tenacidad y flexibilidad, soportando ligeras contracciones del sustrato.
- Pigmentos inorgánicos estables a la luz, tanto artificial como natural, y a la intemperie. No amarillea.
- Atóxica, olor agradable y no inflamable.

USOS

- Uso en exteriores: sobre fachadas ejecutadas con materiales comunes de construcción, patios de luces, etc...
- Uso en interiores: se aplicará en cajas de escaleras, pasillos y todo tipo de habitaciones en viviendas. Espacios interiores de oficinas, locales públicos, fábricas, etc...

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ligante	Vinil-veova
Diluyente	Agua
Color (UNE 48103) / Acabado (UNE-EN 13300)	Blanco nieve / Mate profundo
Índice de brillo UNE-EN ISO 2813	<5
Densidad a 25 °C (UNE EN ISO 2811)	1.5 kg/L
Viscosidad Krebs Stormer a 25°(UNE 48076)	120 KU
Materia fija en peso (UNE EN ISO 3251)	63 %
Clasificación resistencia al frote húmedo (UNE-EN 13300)	Clase 2
Rendimiento al 98% opacidad (UNE-EN 1300, clase 2)	6,40 m ² /L
Clasificación de reacción al fuego (EUROCLASES)	Clase Bs1 d0
Tiempos de secado (UNE EN ISO 9117)	Al tacto: 30 min.
Intervalo de repintado (UNE EN ISO 9117)	Min. 3 horas.

*Las especificaciones técnicas, pueden variar en función del color, soporte, humedad o temperatura.

PRECAUCIONES

Aplicar con temperaturas entre 5 y 35 °C y humedad relativa inferior al 80%. La temperatura de la pintura y de la superficie debe encontrarse entre estos límites. No aplicar si se prevén lluvias, con humedades elevadas, con fuerte viento lateral o en zonas con previsión de rocío. Respetar el tiempo de secado completo de la pintura para

NOVELTEX SEDA VINÍLICA

evitar posibles defectos en el acabado. La capa de pintura no alcanza sus máximas prestaciones hasta pasados unos 25 días a 25 °C desde su aplicación.

MODO DE EMPLEO

Tratamiento del soporte.

El soporte debe encontrarse limpio, seco, libre de grasas o contaminantes, sin elementos sueltos y exento de zonas afectadas por biodegradación que impidan el correcto anclaje, o afecten a la durabilidad del sistema de pintado.

Sobre superficies nuevas de cemento, hormigón, yeso, etc...:

- Si el hormigón presenta eflorescencias salinas, neutralizar previamente con una solución al 10-15% de ácido clorhídrico en agua, lavando a continuación con agua abundante; procedimiento con el que se consigue además, dar rugosidad al hormigón liso, para a continuación, tras el secado, aplicar el producto.

Superficies ya pintadas de hormigón, mortero o fibrocemento:

- Eliminar el polvo y materiales disgregables mediante procedimientos mecánicos o manuales.
- Las superficies pintadas en mal estado, deberán eliminarse completamente mediante chorro de agua a alta presión o chorro de agua más abrasivo.
- No se recomienda utilizar en los trabajos de limpieza productos químicos de naturaleza ácida o alcalina ya que podrían dañar irreversiblemente al soporte de base.

Sobre otros tipos de soportes:

- Debe comprobarse previamente la solidez y anclaje de la pintura, así como diagnosticar la naturaleza del soporte con el fin de evitar posibles incompatibilidades. Eurotex no puede garantizar el comportamiento de la pintura sobre productos ajenos.

Aplicación del producto.

Realizar la aplicación utilizando brocha, rodillo o pistola sin aire "Airless" previa homogeneización del producto y dilución correspondiente. La dilución del producto y limpieza de equipos y herramientas, puede llevarse a cabo utilizando agua de red antes de que la pintura seque. Una vez seco, se deberá utilizar disolvente de limpieza.

Imprimación:

- Sobre superficies que presenten un aspecto firme, seco, absorbente y compacto, aplicar una mano de **Eurofijador incoloro Eurotex** diluyendo una parte por 4 de agua.
- Si el soporte presenta falta de consistencia y absorción elevada, usar en su lugar **Sellador hidrófugo Eurotex al disolvente** diluido un 25 - 75% con **Eurosolv-X**.

Acabado:

- Aplicar una primera mano de **Noveltex Seda Vinílica**, diluyendo el producto un 20-25%. Dejar secar min. 3 horas entre capas según condiciones y condicionantes de aplicación. A continuación, aplicar una o dos manos de acabado (dependiendo de las características del soporte), con una dilución máxima del 15% con agua.
- Para estucados, si está en buenas condiciones, aplicar usando brocha o rodillo de lana (pelo largo), extendiendo correctamente el producto, comenzando de derecha a izquierda y de arriba a abajo. La mano de acabado se diluirá tanto como las condiciones del trabajo así lo requieran.

ALMACENAMIENTO

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol. La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas ambientales entre 5 y 35°C es de 24 meses.

NOVELTEX SEDA VINÍLICA

TRATAMIENTO DE RESIDUOS

Para crear la menor carga posible para el medio ambiente, se deben seguir las siguientes instrucciones:

- Agua de limpieza procedente del lavado de rodillos y brochas (base agua): El agua de limpieza que contiene la pintura diluida debe considerarse como un residuo doméstico, que debe eliminarse a través del centro de recogida de residuos de su comunidad local. De forma alternativa, se puede esperar hasta que el agua se haya evaporado y desechar el recipiente con la pintura seca en un centro de tratamiento de residuos domésticos.
- Brocha/ Rodillo base agua: Se debe dejar secar completamente la brocha o el rodillo y/o eliminar como basura doméstica.
- Disolvente de limpieza procedente del lavado de rodillos y brochas (base disolvente): El recipiente con el disolvente de limpieza se debe llevar al punto limpio o de recogida de residuos contaminantes.
- Envases usados: El recipiente con la pintura restante debe cerrarse herméticamente y si se va a desechar llevarlo a su punto de recogida de residuos local, donde las pinturas sobrantes se eliminarán correctamente como residuos (base agua). En el caso de que la composición de la pintura contenga disolventes, se deberá tratar como residuo peligroso y llevar a un punto limpio donde procesen la pintura de manera segura.

TRATAMIENTO DE UTENSILIOS COMO BROCHAS Y RODILLOS

- Proceso de pintado en varios días:

BROCHA: Cuando el proceso de pintado dure varios días, se recomienda no limpiar la brocha de un día para otro. Se deben guardar estos utensilios cargados de pintura en un recipiente de vidrio hermético en caso de pinturas al disolvente y papel film en caso de pinturas al agua. Al día siguiente se puede retomar el proceso de pintura. Los residuos de pintura que hayan quedado depositados en el recipiente o film se debe dejar secar completamente antes que se pueda desechar como basura doméstica normal en pinturas al agua y en el caso de pinturas al disolvente (siguiendo la indicación de las Ficha De Seguridad) llevarse a un punto verde de recogida.

RODILLO: El rodillo manchado se almacena a temperatura ambiente en un recipiente de vidrio hermético en el caso de pinturas al disolvente y bolsa de plástico hermética para pinturas al agua y puede mantenerse en buenas condiciones durante unos días. La pintura de la bolsa de plástico debe secarse completamente antes de desecharla como basura doméstica normal en el caso de pinturas al agua, y en el caso de pinturas al disolvente (y siguiendo la indicación de las Ficha De Seguridad) llevarse a un punto verde de recogida si así lo requiriese.

* En el caso de usar productos bicomponentes, consultar con el Departamento de Calidad.

- Tras la finalización del proceso de pintado, se aconseja retirar la mayor cantidad posible de producto de las brochas y rodillos en la lata de pintura original antes de limpiarlos.

*Nunca vacíe los restos de pintura en desagües o cursos de agua.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Consultar la ficha de seguridad.

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha. Los datos reseñados están basados en nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.